

Adjuvant liquide retardateur de la prise des bétons, mortiers, et enduits de finition, conservant les caractéristiques initiales et ne modifiant pas les résistances mécaniques finales, quel que soit le dosage pratiqué : le temps de prise ne se trouve pas augmenté mais seulement décalé.

Supprime l'arrosage par temps chaud.

Réduit considérablement l'effet de reprise, le faiçage, les nuances de teintes et la fissuration.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
pH	11
Densité	> 1
Hydrosolubilité	Soluble

APPLICATIONS

RETARCIM est utilisé pour la pose de carrelage intérieur ou extérieur, les enduits de façade (même colorés).

- Le bétonnage par temps chaud, les bétons pompés ou transportés sur de grandes distances, la reprise de bétonnage et les dalles coulées en intérieur et extérieur



MODE D'EMPLOI

Ajouter à l'eau de gâchage le nombre de dose de 25mL en fonction de la température ambiante et selon le retard recherché.

- **Température d'application** : +5°C et 35°C
- **Matériel d'application** : Brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue), motopompe
- **Dilution** : Coffrage métal : 1L de produit avec 5L d'eau
Coffrage bois : 1L de produit avec 10L d'eau
- **Nettoyage du matériel** : Eau

	Nombre de doses de 25mL par sac de 35Kg de ciment et retard obtenu							
	3h	5h	7h	9h	12h	15h	18h	21h
10°C	-	-	3	4	7	10	13	14
15°C	-	1	4	6	8	11	15	21
20°C	1	3	6	7	11	15	20	25
25°C	3	4	7	8	14	21	28	-
30°C	3	6	8	11	17	28	-	-
40°C	7	18	28	-	-	-	-	-

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à réglementation.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.