

FIXCOL est une résine d'accrochage pour ciment, vinyle, acrylique, plâtre et chaux. Elle est destinée à améliorer les caractéristiques des mortiers en leur assurant une forte adhérence sur tout support (même bétons anciens et supports lisses).

FIXCOL offre divers avantages :

- **Module d'élasticité : diminué.**
- **Elimination du piquetage et suppression,**
- **Protection des enduits au faïençage,**
- **Fissurabilité diminuée**
- **Augmentation des résistances à la traction et à la flexion**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc laiteux
Odeur	Faible
pH	5 ± 0,5
Densité à 20°C	1 ± 0.01
Solubilité	Dispersible dans l'eau



APPLICATIONS

Notre produit est utilisé comme un adjuvant plastifiant polyvalent pour liants hydrauliques. La composition particulière de **FIXCOL** assure sa polyvalence d'utilisation dans les travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, marbrerie, couverture.

En colle de reprise ou d'accrochage :

- Éviter le décollement de chapes rapportées même très minces, sans repiquage du support
- Ragréer des sols avant pose des revêtements (badigeons, incorporation de mortier)
- Surfacier en couches très minces (badigeon + incorporation au ciment)
- Collage ciment de tous carrelages sur béton lisse (panneaux préfabriqués)
- Durcissement des vieux fonds et pierre tendre
- Chapes anti-poussières (badigeon + incorporation au mortier)
- Garnissage entre panneaux béton

En incorporation dans le mortier.

- Augmenter la résistance à la traction et à l'usure
- Réaliser des enduits pour cuves et réservoirs
- Réparer des épaufrures et des éclats de décoffrage
- Éviter la dessiccation prématurée des enduits et chape
- Fluidifier, effet plastifiant
- Renforcer la tenue à l'eau

Mode d'emploi

- Agiter **FIXCOL**.
- Diluer 1 litre de **FIXCOL** avec 1 litre d'eau propre.
- Mouiller les surfaces avec ce mélange par pulvérisation ou à la brosse.
- Laisser tirer jusqu'à consistance poisseuse.
- Ne pas laisser sécher. Appliquer immédiatement l'enduit ou la chape

Mode d'emploi

- Agiter **FIXCOL**.
- Diluer **FIXCOL** dans l'eau de gâchage.
- En enduit : 1 litre par sac de ciment de 35 kg
- Réservoir, cuve, chape anti-poussières,
- Anti-poinçon : 1 volume pour 4 volumes d'eau (réduit les effets de retrait).

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à réglementation.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.